

Silnovrstvá správková barva na pozinkované povrchy

LZ-09.00

Silnovrstvý nátěrový systém s obsahem kovového zinku pro opravy vadných míst na žárově pozinkovaných ocelových dílech poškozených broušením nebo svařováním a dále na drobné nepozinkované díly, které mají být opticky přizpůsobeny pozinkovaným konstrukcím.

Splňuje požadavky norem DIN EN ISO 1461 a DIN EN ISO 3459.

Balení:	100 ml 250 ml 500 ml 1,0 l 2,5 l 5,0 l 12,0 kg
Objednací číslo:	LZ-09.00.0000.
Při dodání:	hustá tekutina, připravená k použití
Způsob schnutí:	na vzduchu
Doba schnutí:	přes noc
Zaschlá proti prachu:	po cca 1 hod
Přelakovatelná:	ano, např. ReiColor-nátěrem na zinkové povrchy LZ-80
Vydatnost:	cca 8 m ² /l
Aplikace:	převážně štětcem a válečkem
Podklad:	Předem důkladně očistěte a odstraňte rez, bílou rez, strusky, saze, mastnotu a veškeré další nečistoty.
Teplota při zpracování:	Teplota zinkového podkladu by se měla pohybovat mezi +5°C a +50°C. Zvláště při nízkých teplotách dbejte na to, aby nebyly chladné zinkové plochy pokryty kondenzační vlhkostí nebo namrzlou rosou, jinak hrozí při přelakování nebezpečí pozdějšího opadávání nátěru. Nanášení barvy při velmi vysokých teplotách má za následek to, že vlivem příliš rychlého odpaření rozpouštědel na horkém povrchu pak již nelze pokračovat v dalším natírání barvy.
Rozpouštědlo:	VE-50, VK-30 nebo VK-80
Tloušťka vrstvy:	100 µm na 1 nátěr (tloušťka suché vrstvy)
Skladovatelnost:	min. 3 roky při skladování za pokojové teploty a v suchých prostorech
Hustota:	cca 1,2 kg/l
Obsah VOC – EU limitní hodnota pro tento produkt:	kat. A/i, 500 g/l (2010) Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC (= těkavé org. látky)
Použití:	pro interiéru i exteriér
Stupeň lesku:	matný
Barva:	k dodání v 6ti různých barevných odstínech od světlé po tmavou, viz náš vzorník speciálních barev – karta č. 6
Bezpečnostní pokyny:	viz bezpečnostní list

TM/LZ-09.00 überarbeitet am: 14.01.14 rei/in / übersetzt am: 24.01.14 in/01-03/CZ